



Measurements Group Messtechnik GmbH
Lochhamer Schlag 6 • 82166 Lochham • Telefon: 089 8589 610 • Fax: 089 8589 6129
E-Mail: mggermany@compuserve.com
Technisches Büro Süd-West ■ Dipl.-Ing. Dieter Schröder
Brühlstr. 29 • 73563 Mögglingen
Telefon: 07174 374 • Fax: 07174 6747 • E-Mail: mmg@dieterschroeder.de

Technische Information

DMS-Gitterlegierungen und ihre K-Faktoren

Die folgenden Werte sind Nominalwert. Diese Information ist zur Komplettierung des Wissensstandes und nicht zur Anwendung im normalen Kundengespräch gedacht.

Name	Legierung	K_{nom}
Constantan	45Ni 55Cu	2,1
Karma	74Ni 20Cr 3Al 3Fe	2
Isoelastic	36Ni 8Cr 0,5Mo 55,5Fe	3,6
Nicrome V	80Ni 20Cr	
Platinum / Tungsten	92PT 8W	4
Armour D	70Fe 20Cr 10Al	2

Erstellt: 18.04.1996

Überarbeitet: 03.12.2000